

URSA TWF 1



Компресиран филц от стъклена вата на руло, компресирано опакован в отношение 1:5, приложим при сухомонтажни преградни стени.

Сфера на употреба:

при топло - и звукоизолация на сухомонтажни преградни стени и като пълнеж под гипскартонени стенни покрития.

Технически данни	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ D Топлинна проводимост λ D	0,040 W/mK	EN 13162
Устойчивост при пожар Устойчивост при пожар	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление срещу въздушния поток Линейна устойчивост при въздушни течения	> 5 KPa.s/m ²	EN 29053
Гранична температура на употреба Гранична температура на употреба	200°C	
Дебелина	50 50 75 75 100 100	[mm]
Ширина	600 625 600 625 600 625	[mm]
Дължина	14000 14000 9000 9000 7000 7000	[mm]
Съпротивление на топлопреминаване Топлинна устойчивост RD	1,25 1,25 1,85 1,85 2,50 2,50	[m ² K/W]



Означение по SIST EN 13162: **MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5**
№ EG на сертификата за съответствие : **0672 – CPD – I 14.2.01.U**