

URSA TWF FONO



Компресиран филц от стъклена вата на руло, компресирано опакован в отношение 1:5, приложим при сухомонтажни преградни стени.

Сфера на употреба:

при топло - и звукоизолация на сухомонтажни преградни стени и като пълнеж под гипсокартонени стенни покрития.

Технически данни		Стойност		Стандарт			
Коефициент на топлопроводност λ_D		0,040 W/mK		EN 13162			
Устойчивост при пожар		A1		EN 13501-1			
Линейно съпротивление срещу въздушния поток		> 5 KPa.s/m ²		EN 29053			
Гранична температура на употреба		200°C					
Дебелина	50	50	75	75	100	100	[mm]
Ширина	600	625	600	625	600	625	[mm]
Дължина	14000	14000	9000	9000	7000	7000	[mm]
Съпротивление на топлопреминаване Топлинна устойчивост RD	1,25	1,25	1,85	1,85	2,50	2,50	[m ² K/W]



Означение по SIST EN 13162: **MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5**
№ EG на сертификата за съответствие : **0672 – CPD – I 14.2.01.U**